// LAUDO

RESISTÊNCIA A MANCHADORES BRANCO



Lamiecco

revestimentos ecológicos

CENTRO TECNOLÓGICO LAMIECCO – CTL
Rua Souza Lobo, 625 CEP 99255-000 –
MONTAURI- RS – BRASIL FONE: 54 3319 1218

BOLETIM TÉCNICO INFORMATIVO

CTL 008/2016- QUA

1-INTRODUÇÃO

O Centro Tecnológico Lamiecco- CTL executou o ensaio de agentes manchadores, em amostras de laminado plástico branco.

2-DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Laminado plástico decorativo branco.

3-MÉTODO DE ENSAIO EMPREGADO

O ensaio de agentes manchadores foi realizado de acordo com a norma ABNT NBR 15761- Móveis de madeira: Requisitos e métodos de ensaios para laminados decorativos. O teste simula a ação de diferentes substâncias que podem entrar em contato com o laminado danificando-o.

4-RESULTADO DO ENSAIO

Segue resultados na tabela abaixo que relatam o desempenho do material, atendendo perfeitamente a norma.

MANCHADORES	PRODUTOS PARA LIMPEZA		
	SOLUÇÃO DE ÁGUA + DETERGENTE (5%)	ÁLCOOL	SOLUÇÃO DE ÁGUA +SAPÓLIO (5%)
ÁLCOOL ETÍLICO (48% EM ÁGUA)	L	_	_
MOSTARDA	L	_	_
DETERGENTE (SOLUÇÃO DE 5%)	L	_	_
DESINFETANTE (0,5% EM ÁGUA)	L	_	_
ÁGUA	L	_	_
CAFÉ (4G/100ML A 80°)	L	_	_
LEITE INTEGRAL (2 COL. EM 200 ML DE ÁGUA)	L	_	_
TINTA DE CANETA	M	L	_
TINTA DE PINCEL ATÔMICO	M	L	_
BATOM VERMELHO	L	_	_
GRAXA DE SAPATO	M	M	L

LEGENDA:
L: Limpou
M: Manchou

5-CONCLUSÃO

As amostras de Lamiecco branco foram testadas nos parâmetros acima citados, sendo que todos os testes apresentaram resultados acima desejado, tanto para os parâmetros internos quanto às normas.

Conclui-se assim que o material está apto para a utilização.

ANEXOS

ANEXO 01: TESTE DE AGENTES MANCHADORES

Assinatura do responsável:

Nome: Flávia Schenatto De Marco
Responsável pelo Centro Tecnológico Lamiecco
Data: 28/03/2016, Montauri, RS

Lamiecco
revestimentos ecológicos