// LAUDO

RESISTÊNCIA A MANCHADORES COLORIDOS



Lamiecco

revestimentos ecológicos

CENTRO TECNOLÓGICO LAMIECCO – CTL
Rua Souza Lobo, 625 CEP 99255-000 –
MONTAURI- RS – BRASIL FONE: 54 3319 1218

BOLETIM TÉCNICO INFORMATIVO

CTL 010/2016- QUA

1-INTRODUÇÃO

O Centro Tecnológico Lamiecco- CTL executou o ensaio de agentes manchadores em bobinas e chapas de laminado plástico decorativo.

2-DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Bobinas e chapas de laminado plástico decorativo.

3-MÉTODO DE ENSAIO EMPREGADO

O ensaio de agentes manchadores foi realizado de acordo com a norma ABNT NBR 15761- Móveis de madeira: Requisitos e métodos de ensaios para laminados decorativos. O teste simula a ação de diferentes substâncias que podem entrar em contato com o laminado danificando-o.

4-RESULTADO DO ENSAIO

Segue resultados na tabela abaixo que relatam o desempenho do material, atendendo perfeitamente a norma.

MANCHADORES	PRODUTOS PARA LIMPEZA		
	SOLUÇÃO DE ÁGUA + DETERGENTE (5%)	ÁLCOOL	SOLUÇÃO DE ÁGUA +SAPÓLIO (5%)
ÁLCOOL ETÍLICO (48% EM ÁGUA)	L	_	_
MOSTARDA	L	_	_
DETERGENTE (SOLUÇÃO DE 5%)	L	_	_
DESINFETANTE (0,5% EM ÁGUA)	L	_	_
ÁGUA	L	_	_
CAFÉ (4G/100ML A 80°)	L	_	_
LEITE INTEGRAL (2 COL. EM 200 ML DE ÁGUA)	L	_	_
TINTA DE CANETA	M	L	_
TINTA DE PINCEL ATÔMICO	M	L	_
BATOM VERMELHO	L	_	_
GRAXA DE SAPATO	M	M	L

LEGENDA: L: Limpou
M: Manchou

5-CONCLUSÃO

As amostras de Lamiecco TX 0,30 mm foram testadas nos parâmetros acima citados, sendo que todos os testes apresentaram resultados acima desejado, tanto para os parâmetros internos quanto às normas.

Conclui-se assim que o material está apto para a utilização.

ANEXOS

ANEXO 01: TESTE DE AGENTES MANCHADORES

Assinatura do responsável:

Flávia S. De Marco

Nome: Flávia Schenatto De Marco
Responsável pelo Centro Tecnológico Lamiecco
Data: 28/03/2016, Montauri, RS

Lamiecco
revestimentos ecológicos